

LORENCIC Panzergewebe 3500 - 8 x 8 mm

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe, ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung zur Anwendung bei stoßgefährdeten Flächen, z.B. für den anspruchsvollen Einsatz im Sockelbereich der Fassade.

Das Glasgittergewebe 3500 ist eine effektive Lösung, wenn Rissbildung im Putz oder in der verstärkten Lage der Außenfassade auf Grund der benützten Bautechnologie oder der Temperaturänderungen verhindert werden soll. Es kann auch für das breite Spektrum von Anwendungen bei den Reparaturen der Bauten, z. B. zur Überdeckung auf der Oberfläche der Wand benützt werden.

BESONDERE MERKMALE:

- Kompatibel mit allen primären Fassadensystemen
- Hohe Abmessungsstabilität
- Zuverlässige Armierung für die Außenfassaden

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	Z3500
Lichte Maschenweite (Richtwert)	Kette: 8 mm / Schuß: 8 mm
Gewebebreite	100 cm
Rollenlänge	50 m
Dicke des appretierten Gewebes	0,82 mm
Flächengewicht des Rohgewebes	178 g/m ²
Flächengewicht des appretierten Gewebes	219 g/m ²
Art der Gewebeappretur	alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest ausgerüstet

Festigkeit und Dehnung:

Die gemäß DIN EN ISO 13934-1 festgestellten Minimalfestigkeiten (N / 5 cm) und maximale Dehnungen (%) bei Erreichung der Minimalfestigkeit sind in folgender Tabelle genannt.

Anlegungsmethode	Festigkeit		Dehnung
	Nominalwert	Einzelwert	Mittelwert
Anlieferungszustand	3100 / 2500	2600 / 2100	3,5 / 3,5
in 5 %-tiger NaOH	2100 / 1950	1700 / 1600	3,5 / 3,5
6-St. alkalische Lösung	2800 / 2100	2300 / 1600	3,5 / 3,5
3-Ionenlösung (ETAG 004)		1000 / 1000 50 % / 50 %	

LAGERUNG:

Die verpackten Rollen sind in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu lagern. Lagerungstemperatur liegt im Bereich von - 10 °C bis + 50 °C.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.